



2000

2000

特 許 願 ()

昭和50年 8月12日

特許庁長官 斎藤 英雄 殿

1. 発明の名称

銅又は合金銅の潤滑被覆用組成物

2. 発明者

住所(特許) 東京都大田区東横谷六丁目九番地2-209

氏名 長 田 義 人

3. 特許出願人

住所(特許) 東京都中央区日本橋本町四丁目三番地五号

名称(名称) 日本シー・ビー・ケイカル株式会社

代表者 藤 岡 二 郎

(国籍)

4. 代理人 住所

〒105 東京都港区新橋3丁目3番14号

田村町ビル4F(4階)


電話(503) 2 8 2 1 (代表)

(6606) 氏名

弁護士 丹 沢 宏 之

5. 添付書類の目録

(1) 特許願書 1 冊
 (2) 発明の概要 1 冊
 (3) 審査請求書 1 冊

方式
審査

50 097131

明 細 書

1. 発明の名称

銅又は合金銅の潤滑被覆用組成物

2. 特許請求の範囲

被覆形成要素としての水溶性高分子物質又はその水性エマルジョンと、固形潤滑剤と、化成皮膜形成剤としてのリン酸又はシユウ酸或はこれらの水溶性塩類と、化成皮膜反応促進剤とを配合して成る銅又は合金銅の潤滑被覆用組成物。

3. 発明の詳細な説明

本発明は銅又は合金銅の潤滑被覆用組成物に関する。

近時、塑性変形加工を容易にする固形潤滑被覆を表面に施した銅板乃至銅管等が販賣界においては自動車製造、家庭電化製品製造業者から要望されているが、従来、銅板乃至銅管等は製造所で防錆油を塗布したものが出荷され、使用者はこれを灯油または軽油のような洗浄油でそこに附着している灰粉、炭素粉などを洗浄したのち、二次的にプレス工作油のような潤滑油を施したのち成形加工

をしていた。そうすると、作業場を汚染したり、潤滑油に含まれる酸化油にもとずくと思われる悪臭が漂って環境を悪くするという不都合があり、更に成形後は大抵、焼成されるが、油成分に油成分を除去せねばならず、この場合は殆んどアルカリ性洗剤の水溶液で処理している。しかしこのアルカリ性洗剤は硫酸塩、界面活性剤などを含んでいるのが普通であり、連続洗浄作業の過程でかかる成分を含みかつ除去された油成分が分散した廃液および洗滌水が排出されるので、水質汚濁防止法に基づく浄化処理を行わねばならない。ところがこれが仲々煩雑で技術的な困難を伴うといった欠点があつた。

そして、以上の如き不都合を解消するには次の様な条件を満足する銅板乃至銅管等の潤滑被覆用組成物が要望される。

即ち、

- (1) 被覆は常温で固形であること、
- (2) 被覆は地金と強固に密着していること、
- (3) 被覆はプレス成形、深引き成形、曲げの

⑬ 日本国特許庁

公開特許公報

⑪特開昭 52-20967

⑬公開日 昭52.(1977) 2.17

⑫特願昭. 50-97131

⑫出願日 昭50.(1975) 8.12

審査請求 有 (全6頁)

庁内整理番号 6865 46

7362 39

7537 42

6659 39

⑫日本分類

12 C501

12 A41

12 C201

64 B101

⑫Int.Cl²

B21D 37/18

C23F 7/10

C23F 7/20

引抜き、冷間鍛造などの塑性変形加工を容易にすること。

- (4) 破壊は成形後、熱水または稀アルカリ水溶液中で浸漬法またはスプレー吹付法により容易に除去することができしかもその後の腐蝕または洗滌水の浄化処理が容易であること。
- (5) 塗装系によつては成形加工後、破壊を除去することなくその上に腐蝕抵抗することができることである。

上記諸条件を満足させる腐蝕被覆用組成物として本出願人は種々実験の結果先に「鋼板の腐蝕被覆用組成物」(特願第48-76143号、特開第50-25471号)を提供した。具体的にはこの発明は被覆形成要素として水溶性高分子物質又はその水性エマルジョンを選び、これに腐蝕抑制剤とリンの無素酸又はその水溶性塩類又は水溶性リン酸エステル類を配合して成る鋼板の腐蝕被覆用組成物をその要旨とするものである。

該腐蝕被覆用組成物は主として鋼板の腐蝕、

明は被覆形成要素として水溶性高分子物質又はその水性エマルジョンを用いるが、これらはその物自体に腐蝕性を示すものではなく、促進する固形腐蝕剤の現体の役目をするもので広範囲から選択利用することができる。

即ち水溶性高分子物質としてはポリビニール・アルコール、水溶性アクリル酸エステル、水溶性アミノアルキド、水溶性ユリヤ樹脂、水溶性アミノグリル系樹脂、水溶性フェノールアルキド樹脂などを、また、これらの水性エマルジョンとしては酢酸ビニル樹脂系、スチレンブタジエン樹脂系などの部から選ぶのが相当であると見えた。尚この被覆形成要素としてアルギン酸、腐蝕抑制剤、微粉状腐蝕体、ゼラチン、カゼイン、ゴムラテックスなどは腐蝕性が強いため高合金鋼の引抜き、冷間鍛造には不相当である。

本発明の組成物はなるべく濃厚な液状のものを提供するのが本旨であるが、被覆形成要素である水溶性樹脂等の水溶性高分子物質およびその水性エマルジョンの固有の性質により自ら促進がある。

プレス加工などに効果のあるものであるが、更に鋼板の引抜き、冷間鍛造などの塑性変形加工を容易にする腐蝕促進としても大いに役立つものである。

この場合、普通鋼については前記出願による組成物をそのまま適用できるが、高合金鋼例えばオーステナイト系18Cr-8Ni-ステンレス鋼等については十分な効果を得られない点が考慮される。

そこで本発明の目的とするところは、前記した腐蝕被覆用組成物に要される点(1)~(5)を充足し、しかも普通鋼乃至高合金鋼についても鋼板の引抜き、冷間鍛造等比較的高圧力を必要とする塑性変形加工も容易とすることができる腐蝕被覆用組成物の提供にあり、その要旨は被覆形成要素としての水溶性高分子物質又はその水性エマルジョンと、固形腐蝕剤と、化腐蝕形成剤としてのリン酸又はシウロ酸或はこれらの水溶性塩類と、化腐蝕反応促進剤とを配合して成る鋼又は合金鋼の腐蝕被覆用組成物にある。

以下に本発明を具体的に説明すると、まず本発

明は一般的に言つて組成物100部の中に固形腐蝕剤として15部あるのが限度である。これ以上に存在すると腐蝕の異常上昇やエマルジョンの分離などの現象を生ずる。

次に固形腐蝕剤は必ず腐蝕性の作用を発揮するために用いられるものであるから、これらの選択は非常に重要である。固形腐蝕剤粉末としては、二硫化モリブデン、二硫化タングステン、亜化ホウ素、グラハイト、コロイダルグラハイト、タルク、炭母、モンモリロナイト、脂肪族金属塩、フッ素樹脂、燐、鉛、錫などの金属粉等が選択使用可能だが、特に脂肪族金属塩、二硫化モリブデン、グラハイト、フッ素樹脂などの部から一又は二種以上を用いるのが効果的である。

組成物中の固形腐蝕剤の量は多い程良いように思われるが、被覆膜の強度に影響があるのでやはり制限がある。固形腐蝕剤100部に対し固形腐蝕剤は250部が限界であつて、これ以上に配合すると結果的に腐蝕被覆膜がもろくなつて塑性変形加工に耐えなくなる。

BEST AVAILABLE COPY

次に、化成皮膜形成剤は被膜形成要素と地金との密着を実現するもので、リン酸又はシウ酸又はこれらの水溶性塩類を叫いるが、高合金鋼の場合はシウ酸又はこれの水溶性塩類を用いた方が効果的である。

ここで、組込物中のリン酸の量は組成物を水で薄めて処理液とした場合にpH 3.0前後を示すように定めるとリン酸塩皮膜の生成が良好となる。またシウ酸の場合は組成物を水で薄めて処理液とした場合に処理液中にシウ酸として0.3~0.8%存在すると良好なシウ酸塩皮膜を生成する。

更に本発明においては化成皮膜反応促進剤を配合する。即ち、鋼板の酸洗りやプレス加工に出し、鋼管の引抜きや冷間成形などの加工はより大きな圧力を用いるので潤滑被膜層と下地表面との密着を強固にするための化成皮膜の生成がより確実でなければならないので、化成皮膜反応を促進する薬品を添加することが必要となる。

この促進剤としては従来、多岐のものが挙げられている。例のリン酸塩皮膜法に關しては、炭、

銅、鉛、ニッケル塩、硝酸塩、亜硝酸塩、硫酸塩、臭素酸塩、過酸化水素、ヒドロキシラミン、タングステン酸塩、モリブデン酸塩、有機ニトロ化合物など枚挙のいとまのない種多岐で、高合金鋼のシウ酸塩皮膜形成法に關しては、硝酸塩、塩化ナトリウム、塩素酸塩、塩化銅2族、ケイフッ化銅、フッ化銅、ホウ酸、亜硫酸塩、チオ硫酸塩などが効果的である。

化成皮膜反応促進剤は数多くの種類の促進剤の中、本発明の目的には、普通鋼および高合金鋼にリン酸塩皮膜を生成させる場合は有機ニトロ化合物がもつとも有効で、添加量は組込物を水で薄めて処理液としたとき、0.05~0.1%の範囲に存在するのが有効であると認めた。高合金鋼にシウ酸塩皮膜を生成させる場合の反応促進剤としてはフッ化塩と硝酸塩の組合せが有効であつて、添加量は処理液中にそれぞれ0.05~0.1%存在すると好結果が得られる。なお、この際イオウ粉末を添加しておくと、たとえばオーステナイト系ステンレス鋼を処理する場合、シウ酸塩皮膜化成

反応を一層促進する効果がある。処理液中に0.05%以上存在すれば有効で上限はないが被膜厚度の関係で0.2%以下の添加で止める。

本発明による潤滑被膜用組成物を流しかけ、浸漬などの簡便な手段で、素材金属の表面に付着させ、よくタレを切り、そのまま加熱乾燥すれば素材金属の表面に潤滑被膜層を生成することができる。

尚、水は調整剤とはならないため完全に蒸発させることが必要で、従つて乾燥は必ず加熱乾燥で行なう。又、その乾燥温度は化成皮膜反応に好適な50℃~80℃が適当である。

以下に実施例を挙げて本発明の内容をより詳細に説明する。

実施例 1:

(1) 組成物の配合	重量部
水	820
ポリビニル・アルコール	100
二酸化モリブデン	80
75%リン酸	20

パラニトロフェノール

2

計 1022 得量約1000部

(2) 配合手順: 水600部にポリビニル・アルコール(以下PVAと称する)を加え、約80℃に加熱し、かきまぜて溶解させる。これに二酸化モリブデン粉末、75%リン酸、パラニトロフェノールの順に加え、さらに残部の水を加えてよくかきまぜると灰黒の懸濁液ができる。

組成分中、PVAは約90%ケン化度のものを用いた。ケン化度90%以上のものは、組成物として貯蔵中にゲル化する傾向がある。この二酸化モリブデンはタイラー標準ふるい325メッシュを通過する微粉末を用いた。パラニトロフェノールは化成皮膜反応促進剤であつて、この濃度の添加で充分効果を認めた。

(3) 処理液と潤滑被膜処理: 上記組成物を水で4倍(重量比で)に薄めたものを処理液とした。これに、あらかじめ、表面を清掃にした鋼管を浸漬し、ただちに引上げ、よくタレを切り、約150℃の雰囲気の中で入れ、約10分で乾燥させた。

このとき灰黒の外観の塊を生成した。これを、ドローベンチにかけ、速度16m/minにて引抜いたところ、つぎの成績を得た。

(4) 伸管成績： 試験材 - 題目無銅管 (JIS 3429, 1種)

	外径	厚	断面減少率
伸管前(A)	52mm	5.0mm	
1伸後	25	2.5	35.3%
2伸後	20	2.0	36.0
(A)に対し			58.6

上記成績は2回引抜き加工で断面減少率約60%という、きわめて強度の鋭性変形にもかかわらず引抜き過程で良好な潤滑性を示し、引抜き後の表面は灰黒の平滑な薄膜が残っていてすり傷などの欠かんとを少しも残さなかつた。

引抜き後の潤滑を長さ約80mmに切り取り、水酸化ナトリウム約180g/l、EDTA約90g/lの割合を含む水溶液約200ml中に浸せし、約80℃で約10分間処理して灰黒の薄膜を溶解した際につき、定性分析を行ったところ、明らかに

ム粉末の分散性を良くするため用いた。ニトログアニジンは予備試験においてリン酸塩炭化反応を促進する効果を得たので添加したのである。

(3) 処理液と潤滑液の調製： 上記引抜き物を水で4倍（重量比にて）に薄めたものを試験液とし、これに下記寸法の塩酸潤滑管を浸漬し、以下実施例1と同じ方法で加熱乾燥した。このとき乳白の外観の塊を生成した。これをドローベンチにかけ、速度16m/minにて引抜いたところつぎの成績を得た。

(4) 伸管成績： 試験材 - 銅管（普通炭素鋼）

	外径	厚	断面減少率
伸管前(A)	54mm	2.0mm	
1伸後	28.6	1.4	40.5%
2伸後（カラ引き）	25.2	1.4	12.5
(A)に対し			47.9

上記引抜き試験の過程において良好な潤滑性を示し引抜き後の管の表面は平滑な灰白の薄膜を残っていて何等の表面欠陥を及ぼさなかつた。

リン酸塩の反応を示した。すなわち、引抜き後の銅管表面に残る灰黒の薄膜は主としてリン酸塩皮膜から成り、銅管塊の良好な潤滑体となつていたことを確認した。

実施例2：

(1) 組成物の配合

水	750	重量部
PVA（約90%ケン化度）	100	
セロソルブ（エチレングリコールモノアセテートの商品名）	50	
ステアリン酸カルシウム	100	
75%リン酸	20	
ニトログアニジン	2	
計		1022 重量約1000部

(2) 配合手順： 水600部にPVAを加え、約80℃に加熱し、かきまぜて溶解させる。これに、セロソルブで調製したステアリン酸カルシウムを加え、ついで75%リン酸とニトログアニジンを加え、さらに残部の水を加えて全体をよくかきまぜると乳濁状の組成物が出る。

組成物中のセロソルブはステアリン酸カルシウ

実施例3：

(1) 組成物の配合：

水	380	重量部
ポリアクリル酸エステル（固形分20%）	400	
セロソルブ	50	
ステアリン酸亜鉛	100	
二硫化モリブデン	50	
シユウ酸	20	
フッ化アンモニウム	3	
硝酸ナトリウム	3	
イオウ粉末(B)	2	
計		1008 重量約1000部

(2) 配合手順： 水250部にポリアクリル酸エステルを加えよくかきまぜる。これにセロソルブと溶解したステアリン酸亜鉛および二硫化モリブデンを加え、つぎに水110部にシユウ酸、フッ化アンモニウムおよび硝酸ナトリウムとを溶解した液を加え、最後にイオウ粉末を加えて全体をよくかきまぜると灰黒の懸濁物が出る。

組成物ポリアクリル酸エステルは日本アクリル(株)製、バインダー#88を用いた。ステアリン酸亜鉛および二硫化モリブデンはそれぞれ微粉状のものである。フッ化アンモニウム、硝酸ナトリウム、イオウ粉末はシュウ酸塩皮膜の化成反応を促進するために添加したものであつて予備試験の結果その効果を求めたのである。ただしフッ化アンモニウムはNa, K塩で代替できるし、硝酸ナトリウムは同じくNH₄, K塩で代替できるのである。

(3) 処理液と処理被覆処理：上記組成物を4倍(重量比にて)に水で薄めたものを処理液とする。これに下記寸法のステンレス試片を浸漬し、ただちに引き上げ、よく水を切り、赤外線炉に入れて約10分間乾燥させたところ、試片の均一な被覆を生成した。なお身持ち試験材を用い同様に加熱して試験材の表面温度を表面温度計にて測定したところ最終温度は75~80℃を示した。処理材はドローベンチにかけ引抜き試験を行つた(引抜き速度13m/min)。

1 伸張	25	2.5	312g
2 伸張(カラ引)	25.4	2.5	7.1
JAIに對し			341

上記試験において引抜き工程中良好な潤滑性を示した。引抜き後の管の表面には平均な灰黒の薄層が現れていて何等の表面欠陥をも示さなかつた。ヤスリを用いて管の表面から灰黒の薄層を削り落として約0.5gを量めた。これに10ml濃度を約50ml加え、常温で30分間かきまぜた。沈降物を濾過し、濾液を約90℃に約30分間温め昇上する油状物を得出し、以下分析の常法によりシュウ酸根を定性したところ明らかにその存在を確認した。すなわち苛性金属表面にシュウ酸塩皮膜を形成していたことを示すものである。

以上本発明の実施例を説明したが、本発明の組成物を適用した場合、最終的に被処理材表面の単位面積当りいくらの潤滑被覆層が得られるかは潤滑効果と経済性の両面で重要である。実施例1の組成物の場合は最終的に5~6g/m²、実施例2の場合には5.5~6.3g/m²、実施例3の場合には

6.5~7.0g/m²の被覆量が得られた。鋼板の深絞り、プレス加工などの場合は被覆厚約3g/m²以上あれば良好な潤滑性を示し、鋼管の引抜き、冷間鍛造の実験作業に当つては組成物と薄める水の割合を変えて被覆量約5g/m²前後になるように加減するのが効果的でありかつ経済的である。

さて従来、既述鋼管(普通鋼、ステンレス鋼含む)の引抜き加工時の潤滑被覆処理はつぎのように行つている。

- (4) 組成物：試験材=188ステンレス鋼管(JISG3459, 8US 304 TP)
- 外径 厚 断面減少率
- 伸管前(A) 32mm 28mm

6.5~7.0g/m²の被覆量が得られた。鋼板の深絞り、プレス加工などの場合は被覆厚約3g/m²以上あれば良好な潤滑性を示し、鋼管の引抜き、冷間鍛造の実験作業に当つては組成物と薄める水の割合を変えて被覆量約5g/m²前後になるように加減するのが効果的でありかつ経済的である。

さて従来、既述鋼管(普通鋼、ステンレス鋼含む)の引抜き加工時の潤滑被覆処理はつぎのように行つている。

- リン酸塩皮膜処理；約90℃、約10分間浸漬(又はシュウ酸塩皮膜処理；約95℃、約10分間浸漬)
- 水洗
- 中和(Na₃PO₄, NaNO₂を含む水溶液)；常温、約1分間浸漬
- 石けん液処理；約70℃、約3分間浸漬
- 加熱乾燥

上記工程に比し、本発明の、被覆形成要素としての水溶性高分子物質又はその水性エマルジョンと、固形潤滑剤と、化成反応形成剤としてのリン

BEST AVAILABLE COPY

酸又はシュウ酸或はこれらの水溶性塩類と、硫酸皮膜反応促進剤とを配合して成る酸又は合金鋼の腐蝕被覆用組成物による処理液を用いれば2工程で腐蝕被覆を形成するので、薬剤費、加熱費の削減と、工程短縮による生産コストの低減に等与すること大であり、被覆の腐蝕性は炭素鋼の炭素が示すように従来法に比し何等遜色がない。高炭素鋼線（ピアノ線、ワイヤーロープ）の導引き加工前の腐蝕処理として本発明の組成物を利用することも可能である。

更に本発明によれば、前項で述べた腐蝕被覆用組成物についての特許事項(1)～(5)を満足し作業の安全性、迅速性を實現し公害問題も解決できるばかりか、普通鋼のみならず合金鋼についても鋼板の深絞り、プレス加工、鋼管の引抜き及び冷間鍛造等の塑性変形加工に大いに有用な腐蝕被覆用組成物を提供することができる。

BEST AVAILABLE COPY